Geistlich
Ligamenta

Mirapur 9500 speed

Désignation du produit	Colle de montage PUR pour intérieure et extérieure.
Composition	Polyuréthane-prépolymère
Emploi	Bois, dérivés du bois, Corian, panneaux plaqués, métal, alu, matières plastiques, polystyrène, styrodur, matériaux isolants, céramique, pierre, béton, briques et bien d'autres matériaux encore.
Recommandations importantes	
Caractéristiques spéciales	Adhérence initiale rapíde. Force de collage très élevée et permanente. Résistance à l'eau: EN 204 D4. Colle ponçable et laquable. Résistance thermique: de -40°C à +90°C.
Spécifications de livraison	
Forme de livraison	Cartouches de 310 ml
Viscosité (Epprecht TV)	pâteuse, stable
Données supplémentaires	
Poids spécifique	env. 1.52 g/ml
Inflammable	non
Prétraitement	
Surface d'encollage	Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussières et d'huile
Humidité du bois	6 - 12 %
Traitement du métal	Collage d'aluminium: Seulement sur des surfaces prétraitées chimiquement ou laquées (anodisée, phosphatées, chromatées). Ne pas utiliser sur l'aluminium brut.
Première couche	Pour tous les supports non poreux, nous recommandons d'utiliser Miraflex nettoyant adhésif 9727, et pour les supports poreux, Miraflex Primer 9509.
Mode d'emploi	
Application	ponctuellement ou en cordon
Température de travail	min. +5 °C - max. + 40 °C
Temps de prise	env. 2.5 mm / 24 hrs. (23 °C / 65 % d'humidité rel. de l'air)
Temps de pression	au minimum 10 Min.
Traitement	La colle réagit á l'humidité de l'air ou du matériaux en moussant légèrement. Assemblez les pièces au plus tard dans les 5 minutes. Immobilisez légèrement les pièces, le cas échéant, jusqu'à la prise. Nous recommandons dans tous les cas d'effectuer des tests de collage. Déclinons toute responsabilité produit en cas d'utilisation non conforme.
Caractéristiques du film	
Résistance à la chaleur	-40 °C jusqu'à + 80 °C, à l'état durci
Résistance chimique	La Mirapur 9500 speed durcit rapidement et régulièrement en réagissant à l'humidité et aux influences de l'environnement; bonne résistance aux acides dilués et aux lessivages (concentrations à 10 %), Résistant à l'eau et à l'hydrolyse
Stabilité UV	donné, jaunâtre
Nettoyage	Avec Mirapur nettoyant 9756, tant que la colle n'est pas sèche. Retrait mécanique à l'état sec.

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 44 733 88 33
Telefax +41 44 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com

Geistlich
Ligamenta

Mirapur 9500 speed

Sécurité et environnement

Mesures préventives	Vous trouverez toutes les informations sur l'étiquette du produit ou dans la fiche de sécurité.
Mise au rebut des emballages	Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.
Mise au rebut des colles	Ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères. Ne doit pas être évacué dans les égouts. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.
Code d'élimination (ODS) CH	1620
Catalogue europ. des déchets	080409 déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
Stockage	Dans des récipients d´origine hermétiquement clos, dans un endroit frais et sec. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.
Garantie	Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie.Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.
Lieu du donneur d'information	Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.
Date d'établissement	21.02.2006
Remplace la version du	05.08.2005

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 44 733 88 33
Telefax +41 44 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com